



热塑性丙烯酸树脂

DSP8160A-TX

一. 特性:

1. 对 PP、OPP 及其它塑料制品（除 PE 之外）附着力佳。
2. 操作极其方便，不用外拼氯化 PP。
3. 可稀释 PP 色漆以增进面漆对底材的附着力。

二. 适用范围:

可直接稀释后用于对 PP、OPP 等各种塑料（除 PE 之外）的涂装或稀释 PP 色漆以增进面漆对底材的附着力。

三. 简介:

DSP8160A-TX 为针对 PP 底材而专门开发之热塑性丙烯酸树脂，在操作时极其方便，不用外加氯化 PP 的情况下，可直接稀释后用于底层涂装或稀释 PP 色漆以增进面漆对底材的附着力，是 PP 真空镀膜前处理的优良涂层。

四. 规格:

外观:	半透明状液体	固体份 (105℃ × 2hr):	20 ± 2%
粘度 (涂-4 杯, 25℃)	10-25s	Tg (℃ 理论值):	60
色数:	<2	溶剂:	甲苯/二甲苯

五. 溶剂稀释性:

溶剂	克数	溶剂	克数
Xylene	>20	Methyl Iso-Butyl Ketone	>5
Toluene	>20	Butyl Cellosolve	>0
I-Butanol	>0	Butyl Acetate	>5
n-Butanol	>0	Ethyl Acetate	>5
Solvesso#100	>20	Cellsolve Acetate	>0

备注: 1 克 DSP8160A-TX 加入溶剂至混浊时所需溶剂之克数。



六. 涂料应用参考配方

(1) 底漆

	(%)
DSP8160A-TX	25
甲苯或二甲苯	75
合计	100

注: (1) 干燥条件: $60^{\circ}\text{C} \times 5\text{min}$ 或自干

七. 漆膜性能

底材: PP、马口铁

附着力: 100/100 (底层、层间)

硬度: HB

柔韧性: 1mm

耐冲击: 50kg/cm

八. 储存性

(1) 远离热及火源, 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。

(2) 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月。

九. 包装规格

180kg/桶 或 25kg/桶

十. 安全

本产品含有溶剂, 必须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全。